

PERDIGONES Y POSTAS

NOMBRE	DIAMETRO (mm)	PESO UNIDAD (g)	TOLERANCIA	UNIDADES en 10 g	ANTIMONIO %	METODO DE PRODUCCION
11	1,50	0,019	± 0,1mm	526	1-2-3-4	Lluvia
10	1,75	0,033	± 0,1mm	303	1-2-3-4	Lluvia
9	2,00	0,048	± 0,1mm	208	1-2-3-4	Lluvia
8,5	2,12	0,060	± 0,1mm	167	1-2-3-4	Lluvia
8	2,25	0,069	± 0,1mm	145	1-2-3-4	Lluvia
7,5	2,37	0,075	± 0,1mm	130	1-2-3-4	Lluvia
7	2,50	0,094	± 0,1mm	106	1-2-3-4	Lluvia
6	2,75	0,127	± 0,1mm	79	1-2-3-4	Lluvia
5	3,00	0,159	± 0,1mm	63	1-2-3-4	Lluvia
4	3,25	0,195	± 0,1mm	51	1-2	Lluvia
3	3,50	0,250	± 0,15mm	40	1-2	Estampado
2	3,75	0,312	± 0,1mm	32	1	Estampado
1	4,00	0,371	± 0,1mm	27	1	Estampado
0/BB	4,25	0,445	± 0,1mm	22	1	Estampado
'00	4,50	0,529	± 0,1mm	19	1	Estampado
'000	4,75	0,620	± 0,1mm	17	1	Estampado
'0000	5,00	0,725	± 0,1mm	14	1	Estampado
Posta/AAA	5,25	0,810	± 0,1mm	12	1	Estampado
Posta	5,50	0,980	± 0,1mm	10,20	1	Estampado
Posta	6,20	1,400	± 0,1mm	7,14	1	Estampado
Posta	6,45	1,615	± 0,1mm	6,19	1	Estampado
Posta/SSG	6,80	1,850	± 0,1mm	5,41	1	Estampado
Posta	7,30	2,280	± 0,1mm	4,39	1	Estampado
Posta/Spec.SG	7,65	2,570	± 0,1mm	3,80	1	Estampado
Posta/SG	8,65	3,800	± 0,1mm	2,80	1	Estampado
Posta/LG	9,10	4,540	± 0,1mm	2,20	1	Estampado

DENSIDAD: 10,9 – 11 g/cm³

ACABADOS: Grafitado

CALIDADES

	SB	PB
Endurecido	<1,8%	Resto
Extra-Duro 2	1,6% - 2,4%	Resto
Extra-Duro 3	2,8% - 3,3%	Resto
Mágnium	3,8% - 4,3%	Resto

CARGAS RECOMENDADAS

Zorzal	8 - 8,5 - 9
Conejo	6 - 7
Liebre	5 - 6
Pato	4 - 5 - 6
Faisán	5 - 6
Codorniz	7,5 - 8 - 9 - 10
Paloma y Pichón	7 - 7,5 - 8 - 8,5
Perdiz	7 - 7,5 - 8
Urogallo	5 - 6 - 7,5 - 8

Rev.: 7.0 (09/2006)